

Construcción

Kemox-A

Endurecedor metálico para pisos con adición de humo de sílice.

Descripción

El **Kemox-A** es un endurecedor para pisos formado por gránulos de hierro. No contiene cemento, grasa o aluminio.

Usos

- Para construir pisos de concreto con alta resistencia a la abrasión.
- Reparación de la superficie de pisos desgastados.
- En pisos sujetos a tráfico pesado o a tránsito de vehículos con ruedas de acero.
- En rampas, pisos industriales, almacenes, supermercados, etc.

Ventajas

- Excelente resistencia al tráfico e impacto.
- Granulometría adecuada para obtener un concreto de máxima densidad y gran resistencia a la abrasión.
- Pueden emp learse pigmentos de óxido de hierro.
- Reduce costos de mantenimiento por desgaste.

Modo de Empleo

Mezcle en seco una parte (en peso) de **Kemox-A** y 1/2 parte de cemento hasta obtener una mezcla de color uniforme. Espolvoree uniformemente la mitad de la mezcla seca en la superficie nivelada del concreto fresco en cuanto aparezca el agua de exudación. Aplane con llana de magnesio para introducirlo al concreto. Espolvoree el resto y nuevamente aplane. Termine el piso puliéndolo con llana de magnesio. Empiece a curar con **Antisol Blanco** inmediatamente termine el acabado .

Modo de Empleo

Mezcle en seco una parte (en peso) de **Kemox-A** y 1/2 parte de cemento hasta obtener una mezcla de color uniforme. Espolvoree uniformemente la mitad de la mezcla seca en la superficie nivelada del concreto fresco en cuanto aparezca el agua de exudación. Aplane con llana de magnesio para introducirlo al concreto. Espolvoree el resto y nuevamente aplane. Termine el piso puliéndolo con llana de magnesio. Empiece a curar con **Antisol Blanco** inmediatamente termine el acabado .

Rendimiento

El rendimiento por m_2 varía según el servicio a que se destine el piso:

Tránsito ligero
2,0 kg **Kemox-A:** 1,0 Kg. Cemento.

Tránsito mediano
3,0 Kg **Kemox-A:** 1,5 kg cemento.

Tránsito pesado
4,0 Kg **Kemox-A:** 2,0 kg cemento.

Tránsito extra pesado
5,0 kg **Kemox-A:** 2,5 kg cemento.

Pisos conductores de electricidad estática
6,0 kg **Kemox-A:** 3,0 kg cemento.

Datos Técnicos

Tipo: Endurecedor metálico con adición de humo de sílice
Color: Oscuro

Precauciones

Aplique el **Kemox-A** antes de que el concreto haya comenzado su fraguado. No agregue más agua para introducir el **Kemox-A,** el producto se debe trabajar únicamente con el agua que sube a la superficie, úselo siempre mezclado con cemento.
El **Kemox-A** exige un completo y delicado curado. Utilice para ello el **Antisol** aplicándolo tan pronto termine el afinado último.

Medidas de Seguridad

Utilice lentes de seguridad, guantes de hule y mascarilla de polvos durante su aplicación En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda cuanto antes al médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Para mayor información consulte la hoja de seguridad o llame a soporte técnico **Sika Responde.**

Almacenamiento

1 año bajo techo a 23 ºC. y protegido del sol y la lluvia.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika,** tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452.**

Construcción

Informes y ventas



PRETENSUR®
S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com
Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470
Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500
www.pretensur.com



(271)
716-03-00